


# POZZOLITH<sup>®</sup> 390N con.30%



## Description

Le POZZOLITH 390N con.30% est un adjuvant liquide de couleur brune, prêt-à-l'emploi, conçu pour conférer au béton une qualité supérieure et des caractéristiques plus uniformes.

- Pour une consistance donnée, il permet de réduire la quantité d'eau de gâchage.
- Pour un rapport eau/ciment donné, il permet d'augmenter la fluidité sans addition d'eau.
- Pour une résistance donnée, il permet de réduire le prix de revient du béton.

## Données techniques

Etat d'agrégation	: liquide
Couleur	: brun
Poids spécifique à 20 C	: 1,15 kg/l
pH à 20 C	: 10,5
Teneur en halogénures	: max 0,1 % m/m
Teneur en matière solide	: 30 %
Viscosité à 20 C	: < 50 cp
Na <sub>2</sub> O équivalent	: 8,5 %
Point de congélation	: -5°C
Toxicité	: n.a.
Code couleur	: jaune

## Conditionnement, stockage, conservation

Le POZZOLITH 390N con.30% est livré en vrac ou est conditionné en fûts de 210 litres. Stocker dans des récipients fermés, à l'abri du soleil et du gel, mais en dessous de 35°C. Si le produit a gelé, le faire dégeler à une température entre +2°C et +30°C et le reconstituer en agitant lentement. Ne jamais utiliser d'air comprimé à cet effet. Le produit se conserve pendant 12 mois dans son emballage d'origine.

## Dosage

Le POZZOLITH 390N con.30% est dosé de 200 à 600 cc par 100 kg ciment. Pour des applications spécifiques, d'autres dosages peuvent être appliqués.

Dans le cas d'un dosage augmenté, le temps de prise peut être retardé. Consulter votre représentant BASF-CC. Le POZZOLITH 390N con.30% est introduit dans le malaxeur en même temps que l'eau de gâchage.

L'effet réducteur d'eau ou fluidifiant est toutefois maximum si l'adjuvant est dosé après l'eau de gâchage.

L'adjonction du POZZOLITH 390N con.30% sur des agrégats secs ou du ciment est déconseillée.

L'emploi d'un vieux ciment, du sable concassé n'ayant pas la bonne granulométrie, un temps de mélange insuffisant, trop d'eau et/ou un dosage de l'adjuvant trop élevé, peut causer l'efflorescence.

## Compatibilité

Le POZZOLITH 390N con.30% est compatible avec tous les ciments répondant aux normes CEM.

Si un béton à haute teneur en air est requis, le POZZOLITH 390N con.30% peut être utilisé, conjointement aux entraîneurs d'air fabriqués par BASF-CC, comme le MICRO-AIR.

Dans ce cas, le MICRO-AIR doit être introduit dans le mélange séparément; avant l'introduction du POZZOLITH 390N con.30%.

Le POZZOLITH 390N con.30% conserve une efficacité optimale pour autant qu'il soit utilisé comme composant d'un système "adjuvant" BASF-CC. Chaque adjuvant doit être introduit dans le mélange séparément.

### Durée d'ouvrabilité

La durée exacte du maintien de la maniabilité dépend non seulement de la température, mais aussi du type de ciment utilisé, de la nature des granulats et de la méthode de transport.

Il est recommandé d'établir des essais réels afin de déterminer le dosage optimal en relation avec les spécifications exigées de temps de prise et de résistance. Pour ce qui concerne la cure du béton, il est recommandé de prévoir des méthodes appropriées: le MASTERKURE.

### Domaine d'application

Le POZZOLITH 390N con.30% est recommandé pour toutes applications; béton non-armé, béton armé et béton précontraint, béton projeté ou mortier; c'est à dire pour béton nécessitant une fluidité augmentée, facteur eau/ciment faible, résistance et durabilité élevée.

- béton pompé
- béton coulé (plastique à fluide)
- béton préfabriqué
- béton léger
- béton à consistance de terre humide
- béton architectural.

### Avantages

Le POZZOLITH 390N con.30% améliore considérablement les caractéristiques du béton frais et du béton durci.

Le béton frais :

- pour une consistance donnée, il permet de réduire la quantité d'eau de gâchage;
- pour un rapport eau/ciment donné, il permet d'augmenter la fluidité sans addition d'eau;
- meilleure finition des surfaces;
- diminution du risque de ressuage.

Le béton durci :

- résistances initiales et finales augmentées;
- diminution de la perméabilité, donc meilleure étanchéité;
- diminution du risque de fissurations;
- module d'élasticité plus élevé;
- augmentation de l'adhérence béton/acier;
- durabilité augmentée;
- diminution du retrait et du fluage.

### Précautions

Le POZZOLITH 390N con.30% n'est pas toxique; ni pour la santé, ni pour l'environnement. Evitez tout contact avec les yeux et contact prolongé avec la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire et consulter un médecin. Portez des gants et de lunettes de sécurité. Consultez les données de sécurités pour des renseignements complémentaires.

### BASF Construction Chemicals Belgium NV

Industrieterrein 'Ravenshout' 3711  
Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham  
Tel. +32 11 34 04 34. Fax +32 11 40 13 92  
[basf-cc-be@basf.com](mailto:basf-cc-be@basf.com) - [www.basf-cc.be](http://www.basf-cc.be)  
B.T.W./T.V.A. BE 0417.791.569  
RPR/RPM Hasselt

### BASF Nederland B.V., Construction Chemicals

Karolusstraat 2  
Postbus 132, NL-4900 AC Oosterhout N.B.  
Tel. +31 162 47 66 60. Fax +31 162 42 96 94  
[basf-cc-nl@basf.com](mailto:basf-cc-nl@basf.com) - [www.basf-cc.nl](http://www.basf-cc.nl)  
B.T.W. NL 001829117B01  
HR Arnhem 09022883



Cette information est basée sur notre meilleure connaissance du produit. L'acheteur/applicateur effectuera, en fonction du support et du chantier d'une part, de la mise en œuvre et conditions de travail d'autre part, sur lesquels BASF Construction Chemicals n'a aucune influence, sous sa responsabilité un essai d'adéquation du produit et ce avant de commencer la réalisation. Des conseils écrits et oraux, conforme à nos conditions générales de vente sont sans engagement de notre part. La dernière édition des fiches techniques annule et remplace les précédentes.