

PCI Saniment[®] DP

Waterafstotende afdichtingspleister voor sokkels en als uitvlaklaag

	
PCI Augsburg GmbH Piccardstraße 11 D-86159 Augsburg (Werk 3.1) Herstelljahr: siehe Chargennummer	
DIN EN 998-1 Normalkputzmörtel (GP) CS IV für Innen und außen	
Brandverhalten:	A1
Wasseraufnahme:	W2
Wasserdampfdurchlässigkeit μ :	≤ 25
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08$ N/mm ² (bei Eruchbild A, B oder C)
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,25}$:	$\leq 0,09$ W/(m·K) für P=50% $\leq 0,09$ W/(m·K) für P=90% (Tabellewerte nach EN 1745)
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):	KLF



Toepassingsgebied

- Voor binnen- en buitenwanden
- Geschikt als pleister voor sokkels
- Als uitvlakmortel onder afdichtingslagen
- Waterafwijzend volgens DIN V18550
- Zowel handmatig als machinaal te verwerken
- Als pleister bij horizontale afdichtingen.

Producteigenschappen

- Plastisch-smeuige consistentie van de mortel, eenvoudig en gemakkelijk te verwerken.

Ondergrondvoorbereiding

- De ondergrond, bestaande uit metselsteen, kalkzandsteen, cellenbeton, breuksteen of betonsteen moet vrij van losse en hechttingsversturende delen, vast en draagkrachtig zijn.
- Oude, slecht hechtende pleister moet worden verwijderd.
- Zachte voegmortel minimaal 2 cm diep uitkrabben. Aansluitend het metselwerk met een staalborstel-bezem grondig reinigen en daarna het stof verwijderen.
- **Minimaal 12 uur voor het aanbrengen van PCI SANIMENT DP een hechtlaag PCI SANIMENT HA als spatlaag met volledige dekking aanbrengen.**



Verwerkings- en technische gegevens PCI SANIMENT DP

Materiaaltechnische gegevens	
Materiaalbasis	Cementmortelmengsel met minerale toeslagen en hoogwaardige hulpstoffen. Bevat geen asbest of andere minerale vezels. Geen gezondheidschadende fijne stofdeeltjes tijdens de verwerking.
Componenten	1 component
Consistentie	poeder
Korrelopbouw	0-1,5 mm
Kenmerken volgens verordening	
- Vervoer gevaarlijke stoffen (GGVS)	geen gevaarlijke stof
- Gevaarlijke stoffen (GefStoffV)	irriterend, bevat cement
Raadpleeg voor verdere informatie het productveiligheidsblad.	
Opslag	minimaal 6 maanden; droog, niet langdurig boven 30°C
Verpakking	zak van 25 kg
Verwerkingsgegevens	
Verbruik	ca. 1,5 kg/m ² /mm
Aanmaakwater voor	
1 kg poeder	ca. 180-200 ml
1 zak	ca. 4,5 – 5 l
Verwerkingsduur*	ca. 45 minuten
Verwerkingstemperatuur	+ 5 °C tot + 30 °C
Mengtijd	ca. 2-3 min
Rijptijd	ca. 5 min
Uithardingstijd*	ca. 1 dag per mm laagdikte
Laagdikte	minimaal 10 mm, maximaal 15 mm

* Bij +23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten deze tijden.

Verwerking

PCI SANIMENT DP wordt op een spatlaag met een laagdikte van 10 tot 15 mm aangebracht. De eerste laag op de juiste wijze opkammen. Een tweede laag kan worden aangebracht als de eerste uitgehard is.

1. Mortelvoorbereiding:
Elektrische handmenger: Leidingwater in een schoon mengvat doen, droge mortel langzaam toevoegen en ca. 2 tot 3 minuten mengen. Waterbehoefte: ca. 4,5 tot 5,0 ltr per zak à 25 kg. Mengpompmachine: geen bijzonderheden t.o.v. normale technieken. **Naast schoon leidingwater geen andere toevoegingen!**
2. Gemengde PCI SANIMENT DP bij handmatige verwerking na ca. 5 min. rijptijd nogmaals kort mengen en dan handmatig of machinaal met geschikte machine op de voorbehandelde ondergrond aanbrengen.
3. Grotere oneffenheden en gaten in het metselwerk kunnen met PCI SANIMENT DP worden dichtgezet. Oppervlak als het materiaal nog vers is opruwen of opkammen.

Let op

- PCI SANIMENT DP niet verwerken bij ondergrondtemperaturen onder +5°C en boven +30°C, bij sterke warmte en windbelasting.
- Voor het machinaal verwerken van PCI SANIMENT DP alleen geschikte apparatuur toepassen.
- Reeds aanstijvende mortel niet met water of verse PCI SANIMENT DP mengen.
- Gereedschap direct na gebruik met water reinigen. Na uitharding alleen mechanisch te verwijderen.
- Opslag: ca. 6 maanden, droog, niet continu boven 30°C opslaan.



The Chemical Company

Veiligheid

PCI SANIMENT DP bevat cement. Cement reageert na aanraking met vocht of water alkalisch: daarom zijn irritaties of beschadigingen van huid en ogen mogelijk. Gevaar voor ernstig oogletsel. Contact met de ogen en langdurig contact met de huid vermijden. Bij contact met de ogen direct met veel water spoelen en een arts raadplegen. Bij huidcontact vervuilde kleding direct uittrekken en de huid met veel water en zeep wassen.

Draag een veiligheidsbril en geschikte handschoenen. Kan de ademhalingsorganen irriteren. Bij inslikken

meteen een arts raadplegen en de verpakking of deze productinformatie tonen. Stof niet inademen. Buiten bereik van kinderen houden.

Chromaatarm.

Giscode: ZP1.

Raadpleeg voor meer informatie het veiligheidsblad van PCI SANIMENT DP.

BASF Nederland B.V. Construction Chemicals

Karolusstraat 2, Postbus 132
4903 RJ, 4900 AC
Oosterhout (N.Br.)

T (NL) +31 88 47 666 47
T (DUI) +31 88 47 666 00
F (NL) +31 162 42 96 94
F (DUI) +31 88 47 666 99



basf-cc-nl@basf.com

www.basf-cc.nl/PCI

De werkomstandigheden in de bouw en de toepassingsmogelijkheden van onze producten kunnen ver uiteenlopen. In de productinformatie kunnen wij slechts algemene verwerkingsrichtlijnen geven. Deze komen overeen met onze huidige stand van kennis. De verwerker is verplicht de geschiktheid en toepassingsmogelijkheid voor het gewenste doel te controleren. Voor toepassingen die niet in de productinformatie staan onder het onderdeel "Toepassingsgebied" dient de verwerker een technisch advies bij PCI Augsburg (hierna te noemen "PCI") c.q. BASF Nederland B.V. (agent van PCI) (hierna te noemen "BASF") te vragen. Als de verwerker het product gebruikt voor een toepassing die niet in de productinformatie wordt vermeld en hij ook geen technisch advies bij PCI c.q. BASF vraagt, is hij verantwoordelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade. Alle in dit document opgenomen beschrijvingen, tekeningen, foto's, cijfers, verhoudingen, gewichten e.d. kunnen veranderen zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd en geven niet de contractueel vastgestelde kwaliteit van het product weer. De ontvanger van onze producten is verantwoordelijk voor het naleven van eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving. De vermelding van handelsnamen van andere bedrijven is geen aanbeveling en sluit het gebruik van gelijksoortige producten niet uit. Onze informatie beschrijft slechts de aard en toepassing van onze producten en diensten en omvat geen garantie. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij grove nalatigheid (opzet of grove schuld) verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing.