

ONTKISTINGSMIDDEL WS

Olie met emulgatoren.

Kenmerken

- Het ontkisten gaat eenvoudiger en sneller.
- Het bekistingshout wordt beschermd.
- Gladde betonoppervlakken worden verkregen.
- Tast geen rubber aan.

Technische gegevens

Kleur	: lichtbruin
Vorm	: vloeistof
Verbruik	: ca. 200 m ² per ltr
Viscositeit bij 20°C	: ca. 65 cSt
Volumieke massa	: ca. 0,93 kg/ltr
Oplosbaarheid	: in water
Temperatuurbestendigheid	: tot +98°C
Minimale verwerkingstemperatuur	: 0°C
Verwerkbaarheid	: vanaf 0°C
Opslag	: goed gesloten tot 20°C

Verwerking

Voor houten bekistingen wordt ONTKISTINGSMIDDEL WS met water verdund in een verhouding 1 : 1 tot 1 : 30 (afhankelijk van de soort bekisting).

BASF Construction Chemicals Belgium NV

Industrieterrein 'Ravenshout' 3711
Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham
Tel. +32 11 34 04 34. Fax +32 11 40 13 92
basf-cc-be@basf.com - www.basf-cc.be
B.T.W./T.V.A. BE 0417.791.569
RPR/RPM Hasselt



Deze productinformatie is gebaseerd op onze beste kennis van het product. De koper/verwerker zal, op basis van de ondergrond en projectgegevens enerzijds en de toepassings- en werkomstandigheden anderzijds, waarop BASF Construction Chemicals geen invloed heeft, op zijn verantwoordelijkheid een productgeschiktheidsproef uitvoeren, vooraleer met de uitvoering wordt gestart. Schriftelijke en mondelinge adviezen conform onze algemene leveringsvoorwaarden zijn geheel vrijblijvend. Bij herdruk komen voorgaande uitgaven te vervallen.

ONTKISTINGSMIDDEL WS in water mengen, niet andersom.

ONTKISTINGSMIDDEL WS lost bij gelijkmatig roeren snel in water op en is dan wit van kleur. De aldus verkregen oplossing is 36 uur stabiel. De hardheid van het water heeft hierop geen invloed. Aanbrengen door middel van een borstel of spuit. Bekistingsplaten kunnen het beste worden gedompeld.

Voor stalen bekisting en betontriplex e.d. wordt het gebruik van ONTKISTINGSMIDDEL 95 of DO aanbevolen. Het materiaal niet te dik en gelijkmatig opbrengen.

Veiligheidsvoorschriften

Aanraking met de huid voorkomen door het dragen van handschoenen.

Bij inslikken nooit braken opwekken, maar zo spoedig mogelijk een arts consulteren.

Garantie

Onze producten worden gegarandeerd op constante kwaliteit en eigenschappen.

BASF Nederland B.V., Construction Chemicals

Karolusstraat 2
Postbus 132, NL-4900 AC Oosterhout N.B.
Tel. +31 162 47 66 60. Fax +31 162 42 96 94
basf-cc-nl@basf.com - www.basf-cc.nl
B.T.W. NL 001829117B01
HR Arnhem 09022883

